



Claytec PRIMER DIE GELBER – DIE ROTE – DIE WEISSE

Impregnante e fissativi pronti all'uso

Prima dell'applicazione di intonaci di argilla o dell'incollaggio di pannelli da intonaco a secco e di isolamento interno, per fissare sottofondi in calce o cemento con formazione di sabbia.



Primer **DIE ROTE** –rosso (a grana grossa): prima dell'applicazione di **intonaci di argilla a grana grossa**

Sottofondi: laterizi porizzati (con scarsa assorbenza), elementi in pietra artificiale di grande formato, calcestruzzo, intonaci di calce e di gesso (lisci e con scarsa assorbenza), pannelli isolanti in fibra di legno, vernici a dispersione (stabili ma porose), intonaci vecchi in resina sintetica e altri.



Primer **DIE GELBE** –giallo (a grana fine): prima dell'applicazione di **intonaci di argilla a grana fine FEIN 06 e YOSIMA INTONACHINO DESIGN**

Sottofondi: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare (molto assorbente), vernici (stabili e lisce), intonaci di calce e di gesso (lisci e con scarsa assorbenza), pannelli in cartongesso, pannelli in gessofibra, vernici a dispersione (stabili ma porose), intonaci vecchi in resina sintetica (da livellare con una spatola in precedenza) e altri.

Primer **DIE WEISSE** – bianco (senza granulometria): prima dell'applicazione della **pittura in argilla CLAYFIX**

Sottofondi: Intonaci di argilla CLAYTEC e altri se necessario.

Composizione

Impregnante e fissativo: acqua, silicato di potassio, dispersione, coadiuvanti < 1%.

Primer: calcare macinato, acqua, silicato di potassio, argilla, dispersione < 5% (miglioramento delle proprietà adesive e della sicurezza di applicazione), perlite, fibre di cellulosa, cellulosa metilica, xantano. Granulometria: DIE ROTE 0-1,8 mm, DIE GELBE 0-1 mm, DIE WEISSE senza granulometria.

Confezioni, resa

Impregnante e fissativo: Cod. art. 13.405 tanica da 10 l, pallet da 60 taniche, liquido, per ca. 50 m².

Cod. art. 13.400 flacone da 1 l, scatola da 6 flaconi, liquido, per ca. 5 m².

DIE ROTE: Cod. art. 13.435 secchio da 10 l, pallet da 24 secchi, liquido, per ca. 30 m². Cod. art. 13.430 secchio da 5 l, pallet da 56 secchi, liquido, per ca. 15 m².

DIE GELBE: Cod. art. 13.425 secchio da 10 l, pallet da 24 secchi, liquido, per ca. 50 m². Cod. art. 13.420 secchio da 5 l, pallet da 56 secchi, liquido, per ca. 25 m².

DIE WEISSE: Cod. art. 13.415 secchio da 10 l, pallet da 24 secchi, liquido, per ca. 120 m². Cod. art. 13.410 secchio da 5 l, pallet da 56 secchi, liquido, per ca. 60 m².

Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno un anno in confezioni chiuse e in luogo fresco e asciutto (privo di ghiaccio).

Richiudere bene le confezioni iniziate.

Preparazione

Di regola, mescolare a fondo il prodotto puro; è possibile aggiungere acqua (per i primer fino al 5%).

Sottofondo

Impregnante e fissativo: rimuovere i residui sciolti dal sottofondo. Rimuovere con una spazzola la sabbia facilmente asportabile. Temperatura del sottofondo 5-25 °C.

Primer: il sottofondo deve essere portante, stabile e pulito. Temperatura del sottofondo 5-25 °C. Rimuovere le vecchie pitture con scarsa aderenza, lavare via le pitture idrosolubili. Rimuovere con una spazzola gli intonaci sabbiosi e lavare. Preparare sottofondi molto sabbiosi con l'Impregnante e fissativo CLAYTEC. Gli intonaci freschi di gesso, calce o cemento devono avere almeno 10 giorni ed essere asciutti. Sui sottofondi marcatamente alcalini, come ad es. le superfici fresche in calcestruzzo con pellicola sedimentaria, devono essere applicati dei fluosilicati (neutralizzazione); rimuovere lavando i residui di olio disarmante. I primer CLAYTEC non hanno un effetto filmante o bloccante.

Lavorazione

Il prodotto va applicato generosamente su tutta la superficie con un rullo a pelo corto (DIE ROTE con un rullo in schiuma) o con una spazzola.

Asciugatura

L'applicazione successiva può essere effettuata solo dopo l'asciugatura completa, non prima che siano trascorse 48 ore. L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria.

Campioni, avvertenze

L'idoneità di applicazione di tutta la struttura a strati, formata da primer e intonaco, va sempre verificata sulla base di un campione sufficientemente grande. Sono esclusi eventuali reclami non riconducibili a errori di miscelazione di fabbrica. Lo spessore di applicazione dell'intonaco su superfici preparate con il primer DIE ROTE è di 10 mm max. In linea di principio, su pannelli per costruzioni a secco in gesso sono consentite solo applicazioni di 3 mm max. con Intonaco di finitura in argilla a grana fine CLAYTEC o Intonachino design in argilla YOSIMA! Coprire le superfici in vetro e ceramica e proteggerle dagli spruzzi. Lavare bene gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Sicurezza

Conservare e utilizzare in un luogo non accessibile ai bambini.

Smaltimento

I residui di primer possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, il materiale mescolato va prima fatto essiccare.